CERTBUD Sp. z o.o.

00-543 Warszawa, ul. Mokotowska 46/8
tel: +48 535-733-933, +48 535-833-933, +48 881-616-887
e-mail: biuro@certyfikacja-certbud.pl

Laboratoria Badawcze i Wzorcujące

ul. Bukowiecka 92, 03-893 Warszawa
Jednostka notyfikowana NB 2310

AB 1596

Raport z badania

Nr 1412/B/2021/S5A/1

Zleceniodawca:	**SIGIRYA TOMASZ NOWAK Swochowo 9 76-200 Słupsk NIP 586-127-87-51**
Wyrób:	**Jednoskrzydłowe drzwi drewniane**
Typ wyrobu:	**SWD-30.1 TYP 1**
Wymiary zewnętrzne (W x H) [mm]:	**1200x2400**
Światło przejścia* (W x H) [mm]:	**1077x2333**
Materiał:	**Drzwi drewniane w ościeżnicy drewnianej**
Szkło:	**Polflam EI30**
Typ sposobu otwierania:	**Rozwierane**
Cechy specjalne:	**-**
Strona ekspozycji:	**Otwierane na zewnątrz i do wewnątrz pieca**
Konstrukcja mocująca:	**Sztywna konstrukcja mocująca o małej gęstości**

*szerokość światła przejścia wg PN-EN 14351-2:2018+12E rysunek D.1 wymiar A
wysokość światła przejścia wg PN-EN 14351-2:2018+12E rysunek D.2 wymiar A

Odporność ogniowa

Kryterium	Wynik	
	Próbka otwierana do wewnątrz pieca	**Próbka otwierana na zewnątrz pieca**
E – płomień > 10 S	36 min bez utraty	43 min 09 s
E – szczelinomierze	36 min bez utraty	43 min bez utraty
E – tampon bawełniany	34 min 41 s	43 min bez utraty
I – izolacyjność, wartość średnia	34 min 41 s	42 min 07 s
I_1 – izolacyjność	34 min 41 s	38 min 18 s
I_2– izolacyjność	34 min 41 s	38 min 18 s
W - promieniowanie	-	-
Koniec badania	36 min 45 s	43 min 09 s

Warszawa, 22.12.2021 r.

LABORATORIA BADAWCZE I WZORCUJĄCE CERTBUD

KIEROWNIK
Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących
„CERTBUD" Sp. z o.o.

Zakres badania:

PN-EN 1363-1:2020-07
PN-EN 1634-1+A1:2018-03

Raport z badania:

1412/B/2021/S5A/1

Zdjęcie próbek:

Instrukcja użytkowania:

Niniejszy raport przedstawia wyniki badania odporności ogniowej badanych próbek.
Raport nie stwierdza przydatności do stosowania, co jest w gestii odpowiednich organów administracji.

Zgodność:

Dane i wyniki zawarte w raporcie odnoszą się wyłącznie do zbadanych próbek.
Badanie odporności ogniowej nie pozwala na określenie innych właściwości użytkowych i/lub jakościowych.
Bez pisemnej zgody LBiW raport z badania nie może być powielany inaczej jak tylko w całości.

Zawartość:

Ten raport składa się z 13 stron oraz załączników:
Załącznik nr 1: Opis próbek (16 str.)
Załącznik nr 2: Odkształcenia próbek (2 str.)
Załącznik nr 3: Warunki badania (3 str.)
Załącznik nr 4: Pomiar temperatury na nienagrzewanej powierzchni próbek (6 str.)